



COESOL – Imprægnet

Vandafvisende facadeimprægnering

Coesol er et vandafvisende produkt, der i mange år har bevist sin duellighed, som holdbar imprægnering til klinke, puds, beton og stenoverflader.

Imprægneringen virker straks efter påføringen. Diffusionsevnen reduceres praktisk taget ikke, og alligevel mister facaden totalt evnen til at optage vand.

Coesol trænger dybt ind i porerne, danner ikke film og er usynlig efter tørring.


Fordele ved imprægnering med COESOL

- Beskyttelsen indtræder straks efter behandling
- Næsten ingen vandoptagelser, måleværdier under 1 % og ingen skjolder på facaden i regnvej
- Ingen filmdannelse, som efter længere perioder kan føre til hvide udblomstringer eller afskalninger
- Ingen frostsprængninger, eftersom vand ikke kan trænge ind i facaden og ved frysning kan føre til afskalning
- Drastisk nedsat facadetilsmudsning
- Lave omkostninger og minimal arbejdsindsats
- Langvarig virkende
- Ingen mos, alger lav og anden begroning
- Imprægneringen kan senere overmales



Vanddampdiffuion

Beton:
før behandling . . ca. 3,3 g/m²/h
efter behandling .ca. 2,9g/m²/h
= 88 % af udgangsværdien



● = Vandoptagelse, ubehandlet
● = Vandoptagelse, efter behandling med COESOL-IMPRÄGNIERUNG

Vandoptagelse

Teglsten:
før behandling ca. 65 %
efter behandling ca. 0,2 %
(efter 10 dages opbevaring i vand)

Vægtfylde ca. 0,85g/cm³
Flammepunkt ca. 37 °C
Antændelsestemperatur . . ca. 240 °C
Lagerstabilitet 1år
Anvendelsestemperatur ikke under + 5 °C
Tørretid ved 20 °C ca. 2 timer
Rengøring med COELAN®- UNIVERSAL-REINIGER

Produktet er brændbart
Fareklasse A II

Holdes væk fra antændelseskilder!
Rygning forbudt

Produktet vil være meget velegnet til murstensfacader, som er blevet sandblæst og derfor står uden den naturlige beskyttelse – **et eksempel er Byretten i Svendborg og bygningen i Kattesundet.**

Behandlingen bør udføres af professionelle firmaer, da produktet indeholder opløsningsmidler og der skal derfor anvendes personlige værnemidler.

Kontakt: Finn Juhl Pedersen på

tlf. 20836101 eller på mail post@juhlp.dk